

涤纶薄膜几种处理方法的优选试验

山东省枣庄市山亭区人民医院冯印分院 沙 明

涤纶薄膜的处理直接关系着输液的质量问题。处理好，输液的澄明度就好，其成品合格率亦就高。反之，成品合格率就低。为此对其处理方法作了如下实验：

涤纶薄膜为上海长城科学仪器商店经销，直径为38mm。盐水瓶用精滤的蒸馏水多次冲洗，直至蒸洗出的蒸馏水经澄明度检查合格。(精滤的蒸馏水是指用3号垂熔滤球及0.65μm微孔滤膜二级过滤的蒸馏水)。

用毛刷将涤纶薄膜边缘的灰尘及涤纶屑刷净，再用精滤的蒸馏水逐张漂洗干净后按如下方法处理：

1. 将洗净的涤纶片置精滤的蒸馏水煮

沸30分钟。

2. 将洗净的涤纶片以含0.9%氯化钠的85%乙醇浸泡2小时(间断摇动)。

3. 将洗净的涤纶片以0.1M盐酸液煮沸30分钟。

4. 将洗净的涤纶片以95%乙醇浸泡过夜次日沥干乙醇，以蒸馏水洗净，再置10%盐酸液中浸泡12小时以上。

将用这四种方法分别处理的涤纶片各100张，用精滤的蒸馏水漂洗干净后，分别盖在盛有精滤蒸馏水的各100个盐水瓶上，加盖，轧盖，以115℃30分钟高压灭菌，其澄明度检查见附表。

从以上实验结果可知，由于涤纶片有静电效应，易吸附空气中的纤维、尘埃和细屑等^[1]，不易洗脱。所以单用蒸馏水煮沸漂洗后的涤纶片，其透明度不合格率最高达10%。并且涤纶片易卷曲，使用不便。而以含0.9%氯化钠的85%乙醇浸泡2小时(间断振摇)，再以精滤的蒸馏水洗净后，其透明度不合格率最低，只有1%，并且是小白点。这是因为乙醇能溶解膜面的有机杂质，氯化钠则中和膜面的电荷，减少其对异物的吸附作用，使易于洗脱^[2]。

附表：用四种方法处理过的涤纶片各100张应用后其透明度检查结果。

不合格数 异物分类	处 理 方 法			
	一	二	三	四
白 点	3	1	×	2
白 块	2	×	2	2
纤 维	1	×	2	1
涤 纶 肩	2	×	1	×
色 点、块	2	×	1	×
不 合 格 率	10%	1%	6%	5%

注 图中×表示无此种异物

参 考 文 献

- [1] 侯淑和：药剂学，浙江科学技术出版社，1980。
- [2] 谈一中：中国医院药学杂志，5(6)：41，1985。